

**NATIONAL N. C. SANDING SEALER**

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	Быстросохнущая специальная пропитка на комбинированной основе нитроцеллюлозы и алкидных смол. Обладает повышенной проникающей и заполняющей способностью.	
	<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</b> Для пропитки и шпатлевания деревянных поверхностей.	

**ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

	Однокомпонентная	
<b>ЦВЕТ</b>	Бесцветный	
<b>ЭФФЕКТ</b>	Матовый	
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	30 ± 2 %	
<b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>	1 ± 0,05	
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b>	8 - 10 м <sup>2</sup> /л	
<b>ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>	30 микрон	
<b>ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>	100 микрон	
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (минуты)	: 10 - 15
	Время повторного покрытия (часы)	: 3 - 4
	Полное высыхание (часы)	: 4 - 5

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Шпатель	
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>	10 – 15 % в зависимости от способа нанесения	
<b>РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>	National Lacquer Thinner	
<b>КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ</b>	Вагнер	: 2000 - 2300 PSI / 0,017”-0,021”
	Воздушный компрессор	: 50 PSI
<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ</b>	- National N. C. Sanding Sealer	: 2 слоя
	- National N. C. Auto Lacquer Topcoat	: 2 слоя

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<b>ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b>	7 С
<b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.