

**NATIONAL WASH PRIMER**

|                            |   |
|----------------------------|---|
| <b>ОПИСАНИЕ:</b>           | Двухкомпонентный грунт на основе поливинил-бутирала. Для работ по цветным металлам. |
|                            | Обладает отличной адгезией.   |
| <b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</b> | Для работ по стали, алюминию, гальванизированной стали, цветному металлу.           |

**ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

|  |  |      |
|--|--|------|
|  | Двухкомпонентный   |      |
| <b>ЦВЕТ</b>                                | Желтый   |      |
| <b>ЭФФЕКТ</b>                              | Матовый  |      |
| <b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>               | 13 ± 2 %   |      |
| <b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>                      | 0,92 ± 0,05  |      |
| <b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b> | 7 - 10 м <sup>2</sup> /л   |      |
| <b>ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>                | 10 микрон  |      |
| <b>ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>                | 77 микрон  |      |
| <b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>             | Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания |      |
|  | Высыхание на отлипание (минуты)  | : 15 |
|  | Время повторного покрытия (часы)   | : 1  |
|  | Полное высыхание (часы)  | : 24 |

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

|   |   |                                   |
|---|---|-----------------------------------|
| <b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>                 | Распылитель, кисть или валик                |                                   |
| <b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>           | 5 - 10 % в зависимости от способа нанесения |                                   |
| <b>РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>          | National Wash Primer Thinner                |                                   |
| <b>КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ</b>          | Вагнер                                      | : 1500 - 2000 PSI / 0,011”-0,013” |
|   | Воздушный компрессор                        | : 45 PSI                          |
| <b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ</b> | - National Wash Primer                      | : 1 слой                          |
|   | - National Zinc Chromate Primer или         | : 1 слой                          |
|   | - Synthetic Undercoat                       | : 1 слой                          |

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <b>ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b> | 7 С   |
| <b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>     | 18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях |

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.