

NATIONAL GUARD PRIMER FOR CEMENT (CLEAR)

ОПИСАНИЕ:	Двухкомпонентный эпоксидный грунт, стойкий к воздействию воды и химических веществ. При нанесении на бетон проникает в поры и укрепляет поверхность.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Универсальный грунт для эпоксидных систем, по бетону, цементу и дереву. Грунт для эпоксидных текстурных покрытий и наливных полов.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Двухкомпонентный	
ЦВЕТ	Бесцветный	
ЭФФЕКТ	Глянцевый	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	43 ± 2%	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	0,95 ± 0,05 (смешанный)	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	6 - 8 м ² /л	
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	40 микрон	
ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	95 микрон	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 3 - 6
	Время повторного покрытия (часы)	: 12 - 36
	Полное высыхание (дни)	: 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик или распылитель	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	5 – 10 % в зависимости от метода нанесения	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	National Epoxy Thinner 108	
КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ	Вагнер	: 2200 PSI/0.015”-0.018”
	Воздушный компрессор	: 50 PSI
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	- National Guard Primer For Cement	: 1 слой
	- National Interguard H. B. (Spray Texture)	: 1 слой
	- Nationalthane Topcoat	: 2 слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	25 С
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.