

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

# RAINBOW ENAMEL GLOSS I

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	Универсальная синтетическая эмаль на алкидной основе. Образует пленку с превосходным глянцевым эффектом, стойкую к истиранию и механическим воздействиям. Стойкая к атмосферным воздействиям и влажности.
	<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>
	Применяется для внутренних и наружных работ, где требуется надежная защита. Рекомендуется для покраски металла, металлоконструкций, дерева и др.

### ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Однокомпонентная	
<b>ЦВЕТ</b>	Белый или по заказу	
<b>ЭФФЕКТ</b>	глянцевый	
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	50 ± 2%	
<b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>	1,05 ± 0,05	
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b>	6 - 8 м <sup>2</sup> /л	
<b>ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>	30 – 40 микрон	
<b>ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>	60 – 80 микрон	
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 6
	Время повторного покрытия (часы)	: 18
	Полное высыхание (часы)	: 24

### ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Кисть, валик или распылитель	
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>	5 – 15 % в зависимости от метода нанесения	
<b>РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>	National G.P. Thinner	
<b>КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ</b>	Вагнер	: 2200PSI/0.015”-0.020”
	Воздушный компрессор	: 50 PSI
<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ (БЕТОН/СТЕНЫ)</b>	- National PVA Primer Sealer	: 1 слой
	- National Stucco Filler	: 2 слоя
<b>(СТАЛЬ)</b>	- National Synthetic Undercoat	: 1 слой
	- National Synthetic Enamel Gloss I	: 1 слой
<b>(СТАЛЬ)</b>	- National Red Oxide Primer	: 1 слой
	- National Synthetic Undercoat	: 1 слой
	- National Synthetic Enamel Gloss I	: 2 слоя

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b>	38 С
<b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.