

# ПОКРЫТИЯ НА НЕ ВОДНОЙ ОСНОВЕ

## ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

## NATIONAL FLAT MATT SYNTHETIC ENAMEL

ОПИСАНИЕ:	Универсальная, матовая синтетическая эмаль на алкидной основе. Обладает великолепным сглаживающим эффектом и укрывной способностью, формирует гладкий, матовый слой на поверхности. Может быть использована по деревянным, минеральным, стальным и прочим поверхностям. Очень хорошо моется. Обладает великолепной адгезией к поверхностям.
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:	Рекомендуется для внутренних и наружных работ по стенам, потолкам, дереву и металлическим поверхностям. Для стальных поверхностей требуется предварительная обработка грунтом National Red Oxide Primer.  Не подходит для нанесения в условиях постоянной влажности поверхности или морского окружения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКЕТРИСТИКИ

ЦВЕТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	В соответствии с колеровочной картой National Paints	
ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	Гладкий/Матовый	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	$50 \pm 2\%$	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	$1,50 \pm 0,05$	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД	$8 - 10 \text{ m}^2/\text{Л}$	
(УКРЫВИСТОСТЬ)		
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА	30 – 40 микрон/слой	
СУХОЙ ПЛЕНКИ		
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА	60 – 80 микрон/слой	
ДО ВЫСЫХАНИЯ		
точка воспламенения	38° C	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание до отлипа	1 – 1,5 часа
	Высыхание до степени готовность к	12 часов
	повторной окраске*	
	Полное высыхание	24 часа

<sup>\*</sup>для перекрашивания красками на той же основе

### ПРЕИМУЩЕСТВА

NATIONAL FLAT/MATT	Моющееся и легкое для очистки покрытие, формирует гладкую
SYNTHETIC ENAMEL	матовую поверхность, великолепная укрывистость и адгезия к
	поверхностям, универсальное и экономичное для использования
	финишное покрытие.







ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Все поверхности под покраску должны быть крепкими, сухими,
	чистыми от любых загрязнений: масло, жир, частицы, пыль и так далее. Нанесение может быть осуществлено рекомендованным методом.

#### ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

	погидок импесения		
СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик или распылитель		
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	5 – 15 % в зависимости от мето	да нанесения	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	National G.P. Thinner 101		
КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ	Безвоздушный распылитель	: 2000 - 2200 PSI / 136-170	) атм.
	Воздушный распылитель	возможно	
РАЗМЕР СОПЛА	0.018"-0.020"		
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ	Для кладки		
СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	- National PVA Primer Sealer for	Masonry (ИЛИ)	1 слой
при нанесении на подготовленную	- National PVA Primer White for	Masonry	1 слой
поверхность	- National Stucco Filler		2 слоя
	- National Synthetic Undercoat		1 слой
	- National Flat Matt Synthetic En	amel	1 слой
	Для металлических поверхност	ей	
	- National Red Oxide Primer		1 слой
	- National Synthetic Undercoat		1 слой
	- National Flat Matt Synthetic En	amel	2 слоя

#### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

### ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	Избегайте попадания в глаза и на кожу, носите маски, очки, перчатки и проч. При попадании на кожу необходимо сразу же тщательно смыть водой с мылом или подходящим моющим средством. При попадании в глаза — промойте большим количеством воды. Избегайте вдыхания паров краски — всегда носите маску. В случае проглатывания и попадания в глаза — немедленно обратитесь к врачу! Окраска должна производиться в хорошо проветриваемом помещении. Данный продукт содержит горючие вещества и должен храниться вдали от источников огня и нагрева. Требуется соблюдения принятых норм безопасности производства работ.
ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ	Храните краску в проветриваемом и подходящем для этого помещении. Храните краску в плотно закрытой таре, под крышей, в отсутствии прямых солнечных лучей и сильных перепадов температур, не замораживайте и не перегревайте краску. Хранить краску вдали от пожароопасных предметов. Не выливайте остатки неиспользованной краски обратно в банку содержащую краску – во избежание ее порчи и загрязнения. Обращайтесь с осторожностью. Тщательно размешайте перед использованием.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.



