



ПОКРЫТИЯ НА НЕ ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

NATIONAL HAMMER FINISH

ОПИСАНИЕ:	Быстросохнущее, финишное покрытие по металлу, с декоративным молотковым эффектом, основанное на специальных алкидных смолах и металлизированных добавках. Скрывает мелкие дефекты и недостатки поверхности. Обладает хорошей устойчивостью к истиранию и ударопрочностью. Выдерживает высокие температуры. Обладает великолепной адгезией и водостойкостью. Предназначено для придания декоративного и защитного финишного слоя металлическим поверхностям.
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:	Рекомендуется для окраски электрического оборудования, приборов, панелей, деталей машин и механизмов, бытовых теплонагревателей, инструмента, оборудования, металлической мебели, фурнитуры и т.д. Покрытие может быть нанесено прямо на поверхность или по загрунтованной поверхности. Равномерный молотковый эффект может быть получен путем распыления обычным воздушным распылителем, при нанесении пленки равномерной толщины.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	В соответствии с колеровочной картой National Paints	
ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	Молотковый/Глянцевый	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	47 ± 2%	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	0,98 ± 0,03	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	6 - 8 м ² /л	
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	30 – 40 микрон/слой	
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	65 – 85 микрон/слой	
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	25° С	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание до отлипа	20– 30 минут
	Полное высыхание	24 часа

ПРЕИМУЩЕСТВА

NATIONAL HAMMER FINISH	Быстросохнущее покрытие с молотковым эффектом, хорошая устойчивость к царапинам и ударам, выдерживает высокие температуры, великолепная адгезия и устойчивость к погодным условиям, для внутреннего и наружного применения, скрывает мелкие недостатки поверхности и т.д.
-------------------------------	---



ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Все поверхности под покраску должны быть крепкими, сухими, чистыми от любых загрязнений: масло, жир, частицы, пыль и так далее. Нанесение может быть осуществлено рекомендованным методом.
-------------------------------	--

ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Распылитель	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	10 – 20 %	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	National G.P. Thinner 101	
КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ	Воздушный распылитель	возможно
РАЗМЕР СОПЛА	0.018”-0.020”	
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ Для нанесения на подготовленную поверхность. Давление распыления, процент разбавления, толщина слоя, техника нанесения и так далее, оказывает значительное влияния на структуру поверхности.	- National Hammer Finish (тонкий слой)	1 слой
	- National Hammer Finish (ИЛИ) - National Red Oxide Primer	1 слой
	- National Hammer Finish	1 слой

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях
------------------------------	---

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	Избегайте попадания в глаза и на кожу, носите маски, очки, перчатки и проч. При попадании на кожу необходимо сразу же тщательно смыть водой с мылом или подходящим моющим средством. При попадании в глаза – промойте большим количеством воды. Избегайте вдыхания паров краски – всегда носите маску. В случае проглатывания и попадания в глаза – немедленно обратитесь к врачу! Окраска должна производиться в хорошо проветриваемом помещении. Данный продукт содержит горючие вещества и должен храниться вдали от источников огня и нагрева. Требуется соблюдения принятых норм безопасности производства работ.
ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ	Храните краску в проветриваемом и подходящем для этого помещении. Храните краску в плотно закрытой таре, под крышей, в отсутствии прямых солнечных лучей и сильных перепадов температур, не замораживайте и не перегревайте краску. Хранить краску вдали от пожароопасных предметов. Не выливайте остатки неиспользованной краски обратно в банку содержащую краску – во избежание ее порчи и загрязнения. Обращайтесь с осторожностью. Тщательно размешайте перед использованием.

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.