



ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

**NATIONAL MATT EMULSION**

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	NATIONAL MATT EMULSION - акриловая, сополимерная, мощающаяся краска, для внутренних и наружных работ. Образует гладкое, матовое покрытие. Характеризуется великолепной адгезией, подходит для подкрашивания не оставляя ореола. Обладает отличной укрывистостью и великолепной устойчивостью к УФ и погодным условиям. Подходит для внутренней и наружной окраски квартир, зданий, социальных объектов и т.д., обладает хорошей устойчивостью к щелочам. Содержит противогрибковые и антибактериальные добавки.
<b>РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:</b>	Рекомендуется для окраски поверхностей таких как: бетон, штукатурка, шпатлевка, гипсовые панели, асбест и так далее. Рекомендуется для внутренних и наружных работ в квартирах, зданиях, офисах, и так далее. Также может применяться по деревянным поверхностям.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ**

<b>ЦВЕТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ</b>	В соответствии с колеровочной картой National Paints	
<b>ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ</b>	Гладкий/матовый	
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	44 ± 2%	
<b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>	1,50 ± 0,05	
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b>	7 - 9 м <sup>2</sup> /л	
<b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>	40 – 50 микрон/слой	
<b>РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>	90 – 115 микрон/слой	
<b>ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b>	На водной основе	
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание до отлипа	1 час
	Высыхание до степени готовности к повторной окраске	2-4 часа
	Полное высыхание	24 часа

**ПРЕИМУЩЕСТВА**

<b>NATIONAL MATT EMULSION</b>	Мощающаяся краска для внутренних и наружных работ, легко подкрашивается, отличная адгезия, отличная цветоустойчивость и погодоустойчивость, хорошая устойчивость к щелочам, гладкий и ровный слой, экономична.
-------------------------------	--



# NATIONAL PAINTS

## ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

<b>ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ</b>	Перед нанесением поверхность должна быть загрунтована, сухой, крепкой, чистой от масла, жира, частиц, пыли и так далее. Нанесение может быть осуществлено методами в соответствии с рекомендациями.
-------------------------------	---

## ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Валик, кисть, распылитель и так далее	
<b>РАЗБАВИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>	Вода	
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>	5-10% в зависимости от метода нанесения	
<b>КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ</b>	Безвоздушный распылитель	2000 – 2500 PSI / 136-170 атм.
	Воздушный распылитель	возможно
<b>РАЗМЕР СОПЛА</b>	0,018” – 0,021”	
<b>ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (ПО ОБЪЕМУ)</b>	-	
<b>ПЕРИОД РЕКОМЕНДУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕ РАЗБАВЛЕНИЯ ПРИ 30<sup>0</sup>с (100 миллилитров)</b>	-	
<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ</b> при нанесении на подготовленную поверхность	- National PVA Primer Sealer for Masonry (ИЛИ)	1 слой
	- National PVA Primer White for Masonry (ИЛИ)	1 слой
	- National Acrylic Primer (W.B.)	1 слой
	- National Stucco Filler (только для внутреннего слоя)	2 слоя
	- National Matt Emulsion	2 слоя

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

<b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях
------------------------------	---

## ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

<b>МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ</b>	В общем случае большинство красок на водной основе достаточно безопасны для использования при обращении должным образом. Избегайте попадания в глаза и на кожу, носите маски, очки, перчатки и проч. При попадании на кожу необходимо сразу же тщательно смыть водой с мылом или подходящим моющим средством. При попадании в глаза – промойте большим количеством воды. Избегайте вдыхания паров краски – всегда носите маску. В случае проглатывания и попадания в глаза – немедленно обратитесь к врачу! Окраска должна производиться в хорошо проветриваемом помещении. Требуется соблюдения принятых норм безопасности производства работ.
<b>ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ</b>	Храните краску в проветриваемом и подходящем для этого помещении. Храните краску в плотно закрытой таре, под крышей, в отсутствии прямых солнечных лучей и сильных перепадов температур, не замораживайте и не перегревайте краску. Хранить краску вдали от пожароопасных предметов. Не выливайте остатки неиспользованной краски обратно в банку содержащую краску – во избежание ее порчи и загрязнения. Обращайтесь с осторожностью. Тщательно размешайте перед использованием.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.