

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

NATIONAL FIRE RETARDANT PAINT

ОПИСАНИЕ:	Огнеупорное покрытие на алкидной основе. Предназначено для защиты деревянных, стальных, бетонных поверхностей от открытого огня.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Для работ по дереву, стали, бетону и т.д.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Однокомпонентное	
ЦВЕТ	Белый	
ЭФФЕКТ	Матовый	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	55 ± 2 %	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	1,15 ± 0,05	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	2,5 м ² /л	
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	200 микрон	
ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	380 микрон	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 1
	Время повторного покрытия (часы)	: 3 - 4
	Полное высыхание (часы)	: 24

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Распылитель, кисть или валик	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	5 - 10 % в зависимости от способа нанесения	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	National Fire Retardant Thinner	
КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ	Вагнер	: 2200 PSI / 0,017"
	Воздушный компрессор	: 50 PSI
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	- National Fire Retardant Paint	: 3 слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	29 С
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.