



ПОКРЫТИЯ НА ВОДНОЙ ОСНОВЕ

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

NATIONAL EGGSHELL EMULSION (SILK)

ОПИСАНИЕ:	NATIONAL EGGSHELL EMULSION (SILK) - высококачественная краска на базе акриловой, сополимерной эмульсии, с отличными моющимися свойствами, для внутреннего и наружного применения. Обладает великолепной устойчивостью к щелочам и атмосферным воздействиям. Формирует гладкий, слегка блестящий (шелковистый) слой, имеющий отличную устойчивость к УФ и погодным условиям. Содержит противогрибковые и антибактериальные добавки.
РЕКОМЕНДОВАННОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ:	National Eggshell Emulsion (Silk) используется для внутренних и наружных работ по бетону, штукатурке, кладке, гипсу, асбесту, каменной кладке, дереву и проч. Рекомендуется для внутренних и наружных работ в квартирах, медицинских и дошкольных учреждениях, офисах. Также может быть использована для окраски деревянных поверхностей.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ЦВЕТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	В соответствии с колеровочной картой National Paints	
ЭФФЕКТ ПОСЛЕ ВЫСЫХАНИЯ	Гладкий /шелковистый	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	44 ± 2%	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	1,30 ± 0,05	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	6 - 8 м ² /л	
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	40 – 50 микрон/слой	
РЕКОМЕНДУЕМАЯ ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	90 – 115 микрон/слой	
ТОЧКА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	На водной основе	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание до отлипа	1 час
	Высыхание до степени готовности к повторной окраске	2-4 часа
	Полное высыхание	24 часа

ПРЕИМУЩЕСТВА

NATIONAL EGGSHELL EMULSION (SILK)	Хорошо моется, отличная устойчивость к щелочам, великолепная погодо- и УФ устойчивость, формирует привлекательную, слегка блестящую, шелковистую поверхность, с отличной адгезией к поверхностям.
--	---

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ	Перед нанесением поверхность должны быть сухой, крепкой, чистой от масла, жира, частиц, пыли и так далее. Нанесение может быть осуществлено методами в соответствии с рекомендациями.
-------------------------------	---



ПОРЯДОК НАНЕСЕНИЯ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Валик, кисть, распылитель	
РАЗБАВИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	Вода	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	5-10% в зависимости от метода нанесения	
КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ	Безвоздушный распылитель	2000 – 2500 PSI / 136-170 атм.
	Воздушный распылитель	возможно
РАЗМЕР СОПЛА	0,018” – 0,021”	
ПРОПОРЦИИ СМЕШИВАНИЯ (ПО ОБЪЕМУ)	-	
ПЕРИОД РЕКОМЕНДУЕМОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОСЛЕ РАЗБАВЛЕНИЯ ПРИ 30⁰с (100 миллилитров)	-	
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ при нанесении на подготовленную поверхность	- National PVA Primer Sealer for Masonry (ИЛИ)	1 слой
	- National PVA Primer White for Masonry (ИЛИ)	1 слой
	- National Acrylic Primer (W.B.)	1 слой
	- National Stucco Filler (для внутренних работ) (ИЛИ)	2 слоя
	- National Shield Exterior Filler (для наружных работ)	2 слоя
	- National Acrylic Primer (W.B.)	1 слой
	- National Eggshell Emulsion (Silk)	1 – 2 слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях
------------------------------	---

ТЕХНИКА БЕЗОПАСНОСТИ

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ	<p>В общем случае большинство красок на водной основе достаточно безопасны для использования при обращении должным образом. Избегайте попадания в глаза и на кожу, носите маски, очки, перчатки и проч. При попадании на кожу необходимо сразу же тщательно смыть водой с мылом или подходящим моющим средством. При попадании в глаза – промойте большим количеством воды. Избегайте вдыхания паров краски – всегда носите маску. В случае проглатывания и попадания в глаза – немедленно обратитесь к врачу!</p> <p>Окраска должна производиться в хорошо проветриваемом помещении. Требуется соблюдения принятых норм безопасности производства работ.</p>
ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ	<p>Храните краску в проветриваемом и подходящем для этого помещении. Храните краску в плотно закрытой таре, под крышей, в отсутствие прямых солнечных лучей и сильных перепадов температур, не замораживайте и не перегревайте краску. Хранить краску вдали от пожароопасных предметов. Не выливайте остатки неиспользованной краски обратно в банку содержащую краску – во избежание ее порчи и загрязнения. Обращайтесь с осторожностью. Тщательно размешайте перед использованием.</p>

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.