

ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ

NATIONAL ACRYL EMULSION – II

ОПИСАНИЕ:	Высококачественное, акриловое покрытие. Образует хорошо	
	моющуюся матовую поверхность. Содержит антибактериальные	
	и противогрибковые добавки. Стойкая к УФ-лучам и атмосферному воздействию.	
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Применяется для внутренних и наружных работ по бетону, штукатурке, и другим поверхностям с высокими эксплуатационными требованиями.	

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Однокомпонентная	
ЦВЕТ	Белый или по заказу	
ЭФФЕКТ	Матовый	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	42 ± 2%	
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	1,5 ± 0,05	
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	8,5 – 10,5 м ² /л	
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	40 – 50 микрон	
ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	95 – 120 микрон	
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 1
	Полное высыхание (часы)	: 2 - 4

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик или распылитель	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	10 – 15 % в зависимости от метода нанесения	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	Вода	
КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ	Вагнер	: 2000 – 2500 PSI/0.018”-0.021”
	Воздушный компрессор	: 40 - 50 PSI
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	- National PVA Primer Sealer (или)	: 1 слой
	- National PVA Primer White	: 1 слой
	- National Stucco Filler	: 2 слой
	- National Acryl Emulsion – II	: 2 слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	На водной основе
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.