

**NATIONAL TEX (TEXTURED COATING)**

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	Текстурное покрытие на специальной ко-полимерной основе, содержащее крупную мраморную крошку, создающую крупную текстуру. Обладает водоотталкивающими свойствами и стойкостью к атмосферным воздействиям. Может быть покрыта Nationalthane, National Polyurethane или National Acrylic Rock. Содержит антибактериальные и противогрибковые добавки.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	Текстурное покрытие для внутренних и наружных работ по бетону,, штукатурке, кирпичу, асбесту, дереву и т.д.

**ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

<b>ЦВЕТ</b>	Однокомпонентная
<b>ЭФФЕКТ</b>	Белый или по заказу
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	Матовый/Крупная текстура
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	66 ± 2%
<b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>	1,75 ± 0,05
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b>	1 – 2 м <sup>2</sup> /л
<b>ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>	Зависит от текстуры и поверхности
<b>ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>	Зависит от текстуры и поверхности
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания
	Высыхание на отлипание (часы) : 2-3
	Полное высыхание (часы) : 4-5
	Повторное покрытие (часы) : мин. 24

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Валик
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>	5-10 % в зависимости от метода нанесения
<b>РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>	Вода
<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ</b>	- National PVA Primer Sealer (или) : 1 слой - National Tex Primer : 1 слой - National Tex (Textured Coating) : 1 слоя

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<b>ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b>	На водной основе
<b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.