

**NATIONAL ALUMINIUM PAINT**

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	Специальное синтетическое покрытие с алюминиевым пигментом.
	Выдерживает температуру до 250 градусов Цельсия.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	Декоративное и защитное жаропрочное покрытие для работ по железу и дереву.

**ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

	Однокомпонентная	
<b>ЦВЕТ</b>	Серебристый	
<b>ЭФФЕКТ</b>	глянцевый	
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	40 ± 2%	
<b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>	0,95 ± 0,05	
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b>	10 - 12 м <sup>2</sup> /л	
<b>ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>	25 микрон	
<b>ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>	60 микрон	
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 1-2
	Время повторного покрытия (часы)	: 8
	Полное высыхание (часы)	: 24

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Кисть, валик или распылитель	
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>	Готов к применению	
<b>РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>	National G.P. Thinner 101	
<b>КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ</b>	Вагнер	: 2200PSI/0.015”-0.017”
	Воздушный компрессор	: 50 PSI
<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ</b>	National Aluminium Paint (или)	: 2 слой
	National Red Oxide Primer	: 1 слой
	National Aluminium Paint	: 2 слой

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<b>ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b>	32 С
<b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.