

NATIONALTHANE TOPCOAT

ОПИСАНИЕ:	Двухкомпонентное полиуретановое покрытие. Стойкое к воздействию влаги, коррозии, морской среде и ультрафиолетовым лучам.
	Прочное и долговечное.
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:	Финишное покрытие для систем National Tile и National Wall Rock.
	Для работ по бетону, пластику и дереву.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

	Двухкомпонентная	
ЦВЕТ	Цветной	Бесцветный
ЭФФЕКТ	Гладкий, глянцевый, полуглянцевый или матовый	
ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.	56 ± 2%	45 ± 2%
ПЛОТНОСТЬ КГ/Л	1,30 ± 0,05 (смешанный)	0,93 ± 0,02 (смешанный)
ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)	8 - 12 м ² /л	8 - 12 м ² /л
ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ	40 микрон	30 микрон
ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ	70 микрон	65 микрон
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 3 - 5
	Время повторного покрытия (часы)	: 12 (минимум)
	Полное высыхание (дни)	: 7

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ	Кисть, валик или распылитель	
РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)	5 – 15 % в зависимости от метода нанесения	
РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ	National Polyurethane Thinner 105	
КОМПРЕССОРНОЕ НАНЕСЕНИЕ	Вагнер	: 2200 PSI/0.015”-0.018”
	Воздушный компрессор	: 50 PSI
РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ	- National PVA Primer White (или)	: 1 слой
	- National Tex Primer	: 1 слой
	- National Nutex (Spray Textured)	: 1 слой
	- Nationalthane Topcoat	: 2 слоя

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ	25 С
СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

ПРИМЕЧАНИЕ: Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.