

**NATIONAL GUARD EPOXY FLOORING TOPCOAT**

<b>ОПИСАНИЕ:</b>	Двухкомпонентное эпоксидное покрытие на сольвентной основе для работ по бетонным полам.
<b>ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:</b>	Для бетонных и цементных полов. Может быть использовано как финишное покрытие по стали.

**ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА**

	Двухкомпонентная	
<b>ЦВЕТ</b>	По каталогу	
<b>ЭФФЕКТ</b>	Глянцевый	Бесцветный
<b>ОБЪЕМ СОДЕРЖАНИЯ Т.В.</b>	55 ± 2%	40 ± 2%
<b>ПЛОТНОСТЬ КГ/Л</b>	1,40 ± 0,05	1 ± 0,05
<b>ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ РАСХОД (УКРЫВИСТОСТЬ)</b>	4 - 6 м <sup>2</sup> /л	4 - 6 м <sup>2</sup> /л
<b>ТОЛЩИНА СУХОЙ ПЛЕНКИ</b>	100 микрон	70 микрон
<b>ТОЛЩИНА ДО ВЫСЫХАНИЯ</b>	180 микрон	175 микрон
<b>ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ ПРИ 30С</b>	Температура, влажность, ветер, толщина пленки количество слоев влияют на время высыхания	
	Высыхание на отлипание (часы)	: 3 - 6
	Время повторного покрытия (часы)	: 12 - 36
	Полное высыхание (дни)	: 7

**ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ**

<b>СПОСОБ НАНЕСЕНИЯ</b>	Распылитель, кисть или валик	
<b>РАЗБАВЛЕНИЕ(ОТ ОБЪЕМА)</b>	5 – 10 % в зависимости от метода нанесения	
<b>РАСТВОРИТЕЛЬ/ОЧИСТИТЕЛЬ</b>	National Epoxy Thinner 108	
<b>РЕКОМЕНДОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПОКРЫТИЙ</b>	- National Guard Primer for Cement	: 1 слой
	- National Guard Epoxy Flooring Topcoat	: 2 слоя

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ**

<b>ТЕМПЕРАТУРА ВОСПЛАМЕНЕНИЯ</b>	25 С
<b>СРОК ХРАНЕНИЯ ПРИ 30С</b>	18 месяцев в оригинальной упаковке, в нормальных условиях

**ПРИМЕЧАНИЕ:** Мы гарантируем качество нашей продукции. Эти данные получены в результате лабораторных испытаний и практического применения. Наша компания оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики продукции без предварительного уведомления. Чтобы получить дополнительную информацию по подготовке поверхности и технике безопасности, рекомендуем обратиться к соответствующему разделу данной спецификации.